

	DOSIFICACIÓN DE HOMIGONES			Nº: IT.000.07.001
				Hoja 1 de 1
Preparó: E.t.B.	Fecha: 15/11/10	Aprobó: H.A.G.	Fecha: 18/11/10	Revisión: 0

1. **OBJETIVO:** Posibilidad de ejecutar hormigones en obra.

2. **CONSIDERACIONES GENERALES:**

Dosificación con superficie saturada seca

H-21:

- 330 kg cemento
- 1128 kg piedra partida granítica 619
- 860 kg arena silícea módulo 40
- 150 l de agua

H-30:

- 390 kg cemento con 0.25% del peso en plastificantes tipo WRDA Hycol
- 1100 kg piedra partida granítica 619
- 760 kg arena silícea módulo 40
- 150 l de agua

3. **CONTROL DE CAMBIOS:**

Versión original.